

CAMPA® MEMBRANA DE CURADO

MEMBRANA DE CURADO PARAFINICA

DESCRIPCION

CAMPA® MEMBRANA DE CURADO es una membrana parafínica de color blanco con alto contenido de sólidos en emulsión acuosa para cualquier tipo de concreto. Al entrar en contacto con la superficie del concreto o mortero forma una película que retiene el agua y restringe al máximo la evaporación.

CAMPA® MEMBRANA DE CURADO cumple como aditivo ASTM C 309, Tipo 2 Clase B; siendo un producto libre de iones cloruros o materiales tóxicos.

CAMPA® MEMBRANA DE CURADO proporciona un excelente curado mejorando la resistencia mecánica, reduciendo el agrietamiento e incrementando la durabilidad.

CAMPA® MEMBRANA DE CURADO proteja la película de membrana de la lluvia por lo menos 2 hrs. y del tráfico por lo menos 5 días. No es recomendable rebajar **CAMPA® MEMBRANA DE CURADO**

BENEFICIOS

- Secado rápido de fácil aplicación.
- Producto listo para su utilización.
- Ideal para el curado en estructuras sujetas a poca ventilación.
- Evita la pérdida de humedad del concreto, reduciendo la aparición de grietas y fisuras.
- Producto ecológico, libre de solventes.

RENDIMIENTO

Superficie lisa, m ² /lt:	5.0 ± 2.00
Superficie rugosa, m ² /lt:	2.5 ± 0.50

DATOS TECNICOS

Aspecto:	Emulsión
Color:	Blanco
Densidad, g/ml:	0.96 ± 0.03
Valor de pH:	8.0 ± 1.0
Contenido de sólidos, %:	< 5.0

PRESENTACION

En envases, lt:	200 y 20
-----------------	----------

ALMACENAMIENTO

Vida de almacén, meses:	12
No se exponga el producto líquido a temperaturas menores de 4°C	
No contiene agentes corrosivos	

FORMULACION

Emulsión acuosa de parafina

SEGURIDAD

Consulte la Hoja de Seguridad del producto o comuníquese al Área Técnica para solicitar apoyo para su manejo seguro.

Hecho en México | ®Marca Registrada

QR DE LAS HOJAS DE SEGURIDAD (HDS.MSDS)

CAMPA® MEMBRANA DE CURADO

MEMBRANA DE CURADO PARAFINICA

NMX.C.81
ASTM. C. 309 (T-2 I C-B)
ENERO 2024

USOS RECOMENDADOS

Para retener el agua original del concreto en colados, hormigón y mortero, incluyendo aplicaciones de concreto lanzado.

Evita la pérdida prematura de humedad de la mezcla.

Recomendable para el curado de concreto en obras hidráulicas de carreteras, calles, canales de riego, tubería, losas y demás estructuras de concreto.

Principalmente usado en superficies de concreto donde no sea requerido un tratamiento subsecuente en superficie.

FORMA DE EMPLEO

CAMPA® MEMBRANA DE CURADO debe agitarse antes de su utilización, evitando su aplicación a temperaturas menores de 4 °C y mayores a 50 °C. Aplíquese cubriendo totalmente la superficie.

Aplicar por aspersión cubriendo totalmente, tan pronto desaparezca el agua de exudación del concreto o mortero, cuando la superficie cambie de brillante a mate.

COMPATIBILIDAD

CAMPA® MEMBRANA DE CURADO es apropiado para todo tipo de acabados de concretos o morteros.

Para recibir información adicional sobre el desempeño de este producto, o alguna aplicación especial que requiera consulte al Área Técnica de la empresa, quien podrá asesorarlo en Diseño de Mezclas de Concreto, ensamblaje de agregados pétreos a utilizar, usos para concreto prefabricado, concreto lanzado y pavimentos; y así obtener mejoras en la colocación, acabado y desempeño del concreto.

Contamos con Centros de Manufactura y Distribución en Monterrey, Mérida, León y Tijuana.

Tenemos Aliados Comerciales y Aliados Productivos que están cercanos a Usted.

Consulte nuestros Sitios WEB.

Este producto también ha sido comercializado por CAMPA INDUSTRIAS como:

CURE CRET CCP.90

NOTIFICACION DE GARANTIA LIMITADA

La presente Información técnica, describe genéricamente las características del producto y ofrece recomendaciones sobre su utilización y sus aplicaciones. Los datos e información presentada se fundamenta en los propios conocimientos técnicos y aquellos de conocimiento general en la bibliografía, de los ensayos tanto de laboratorio como en la práctica.

Los datos sobre dosificación están sustentados a través de la experiencia de los proyectos asesorados, por lo que pueden ser susceptibles a variaciones debido a condiciones de los materiales empleados, los requerimientos propios de la obra o concreto a producir, así como las condiciones ambientales donde se realizará el trabajo. Las dosificaciones y consumos reales, deberán determinarse por medio de ensayos previos, así como en la obra, siendo responsabilidad directa del cliente.

En cualquier momento que el cliente lo requiera, está a la disposición el asesoramiento técnico adicional por medio del Servicio Técnico de CAMPA Admixture de México, S.A. de C.V. (CAMPA INDUSTRIAS), quien se reserva el derecho de modificar la composición de sus productos en cualquier momento, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo con las características indicadas en la Ficha Técnica.

No será responsabilidad de CAMPA Admixture de México, S.A. de C.V. (CAMPA INDUSTRIAS), otro tipo de aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. Se otorga la garantía en caso de defectos en la calidad del producto, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo exclusivamente la única responsabilidad la de reintegrar el valor de la mercancía suministrada.

La presente Ficha Técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición, posterior al 15.01.2024